



ЭКСТРА МАТОВАЯ ВИНИЛОВАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА

СВОЙСТВА:

- Не желтеет.
- Отличная белизна.
- Высокая укрывистость.
- Не капает при нанесении.
- Высокая стойкость к влажному истиранию.
- Шелковистая, приятная на ощупь, отделка.
- Отличное сцепление со строительными материалами.
- Для наружных и внутренних работ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Краска высокого качества предназначена для покраски потолков и стен, где требуется высокое качество отделки. Рекомендуется для покраски внутренних помещений и наружных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид:	Экстра-матовый
Цвет	Белый, тонировка по картам цветов NCS, eurotrend, isaval
Вязкость	130 – 180 П (Brookfield RVT при 20 °C Sp.6, 20 об/мин)
Плотность	1,53 ± 0,05 кг/л
Сухой остаток	41 %
Стойкость к мытью по Гарднеру :	Более 10.000 циклов (UNE 48284)
Стойкость к влажному стиранию	Класс 1 (UNE EN ISO 11998)
Выход продукта	10-14 м ² /л/слой
Укрывистость	Класс 1 (ISO 6504-3) при расходе 5 м ² /л в 2 слоя
Время высыхания	- На ощупь 30 мин. - Межслойная сушка 3-4 ч. - Полное: 15-20 дней.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно перемешать до полной однородности продукта. Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от грязи, пыли, жира и т.д. Если поверхность была ранее окрашена, убедиться, что старая краска находится в хорошем состоянии и хорошо прилегает. В противном случае необходимо хорошо очистить поверхность и подготовить используя наиболее подходящую грунтовку *Изакрилико* или *Фиксакрил*.

Использовать кисть, валик или пистолет-распылитель. Для первого слоя развести краску на 15-20% водой. Для второго слоя развести краску на 5-10% водой. Требования к воде: чистая питьевая вода.

Чистку принадлежностей и инструментов производить водой сразу после использования.

Не выполнять работы при температуре основы и окружающей среды ниже + 7 °C и относительной влажности выше 80%. Не рекомендуется красить в сильную жару или при дождливой погоде.

ПОВЕРХНОСТИ НОВЫЕ ИЛИ РАНЕЕ НЕОКРАШЕННЫЕ:

Бетон: полностью затвердевший (30 дней.). Удалить опалубку. Нанести грунтовку фиксатор *Изакрилико* или *Фиксакрил*.
Строительный раствор: очистить поверхность от высолов и щелочи при помощи разведённого сульфата цинка (ZnSO₄). При повышенной пористости нанести грунтовку *Изакрилико* или *Фиксакрил*.
Фиброцемент: устранить повышенную щелочность и нанести *Изакрилико* или *Фиксакрил* для корректировки пористости.
Гипс: Нанести один слой грунтовки фиксатора *Изакрилико* или *Фиксакрил* для образования поверхностной эластичной «сетки». Продукт обладает хорошей проникающей способностью, снижает адсорбцию и упрощает последующее нанесение краски.

СТАРАЯ КРАСКА В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ:

Независимо от вида поверхности, необходимо придать ей однородный вид. Например, отшлифовать слегка залоснившиеся места, чтобы открыть поры для улучшения сцепления краски с поверхностью. Устранить возможные дефекты текстуры и планиметрии при помощи шпаклевки. Убедиться в совместимости краски. Если поверхность имеет неоднородный вид (различные материалы, участки разных цветов, отремонтированные части и т.д.), рекомендуется нанесение одного слоя грунт-краски *Фиксенол Пигментадо* в любом выбранном цвете, с целью достижения однородности цвета, абсорбции и внешнего вида поверхности.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ В ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ:

Растрескивание: Старую, плохо закрепленную краску с проблемами меления, раковинами, пузырьками, трещинами, отслаиваниями и т.д., необходимо полностью удалить и прогрунтовать одним слоем фиксатора *Изакрилико*. Если основа поверхности находится в плохом состоянии, например разрушена эрозией, необходимо нанести один слой фиксатора *Фиксакрил*.

Плесень и водоросли (черные пятна): Удалить водоросли и плесень и продезинфицировать поверхность, используя щетку и раствор щелочи или перекись водорода (1:10 объемов).

Соли металлов: Тщательно очистить поверхность щеткой, нанести два слоя специальной краски против пятен *Тиксваль Против Дыма*, после чего приступить к покраске.

НАНЕСЕНИЕ:

Кисть, валик или пистолет-распылитель.

ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д. Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт годен для домашнего использования. Беречь от детей. Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур. Не замораживать. Не принимать внутрь. Не наносить на предметы, которые могут брать в рот дети.

Дополнительная информация о получении экологической маркировки на сайте:

<http://ec.europa.eu/enviromenment/ecolabel>