ТЕХНІЧНА КАРТА

9.2 МАТЕРІАЛИ НА РОЗЧИННИКУ

▶ Epoxi Sellador Incoloro 40% Sólidos

Ґрунтовка епоксидна безбарвна

1467 / Версія 4 / 24-02-2021

ОПИС

Безбарвна герметизуюча ґрунтовка на основі епоксидних смол з високою змочувальною здатністю та хорошою проникаючою здатністю

ВЛАСТИВОСТІ

- Капілярний герметик
- Відмінна адгезія на цементі та бетоні.
- Висока твердість
- Полегшує зчеплення між бетонною підлогою та фінішною фарбою

ЗАСТОСУВАННЯ

Він може бути використаний як: закріплювач, підсилювач деградованих поверхонь, ефективний герметик для пористого бетону та ґрунтовка для подальшого нанесення епоксидних, поліуретанових, хлоркаучукових покриттів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питома вага суміші (кг/л)	0.96± 0.05.
Термін служби суміші (хв.)	20 – 35.
Пропорція змішування	3.44:1
Вихід (кг/м2)	0.1 - 0.2
Висихання на дотик (год.)	4.
Перефарбування (год.)	мінімум 16 –максимум 24.
Розчинник	D-100. Епоксидний
% Розведення максимум	залежно від способу нанесення 0-30,
Вміст летких органічних сполук (COV).	максимум в продукті 493,90 г/л

ПРАВИЛА НАНЕСЕННЯ

- Перемішати продукт до його ідеальної гомогенізації.
- Поверхні, що фарбуються, повинні бути чистими, сухими та без пилу, жиру, селітри тощо.
- Додайте каталізатор до основи і перемішуйте механічно при 300 об / хв протягом 3 хвилин.

УМОВИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ НАНЕСЕННІ

ТЕМПЕРАТУРА СЕРЕДОВИЩА:

Не фарбувати при температурі нижче +10ºC або вище +30ºC.

ВІДНОСНА ВОЛОГІСТЬ:

Не фарбувати при відносній вологості вище 85%.

ВОЛОГІСТЬ ОСНОВИ:

Максимальна вологість оброблюваної основи становить 5%, виміряна на глибині 2 см.

C/ Velluters, Parcela 2-14 · Pol. Ind. Casanova · 46394, Ribarroja del Turia · Valencia - España
+34 96 164 00 01 +34 96 164 00 02 isaval@isaval.es

▶ Epoxi Sellador Incoloro

40% Sólidos

Ґрунтовка епоксидна безбарвна

1467 / Версія 4 / 24-02-2021

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ ОСНОВИ

НЕФАРБОВАНІ ПОВЕРХНІ:

Бетонна підлога:

• Зачекайте, поки основа повністю схопиться (1 місяць).
• Усунути висоли та залишки сторонніх продуктів та речовин (жирів, пилу, олив та / або похідних).
• Для герметизації пористих бетонів доцільно використовувати відповідний ущільнювач відповідно до таблиці можливих систем нанесення.
• Підлоги повинні бути чистими, без жиру та масла, сухими, рівними та злегка шорсткими. Їх підготовка здійснюється механічним способом, дробеструйною обробкою або фрезеруванням.

ПОФАРБОВАНІ ПОВЕРХНІ В ПОГАНОМУ СТАНІ:

Підлога пофарбована в поганому стані:

• Якщо поверхня знаходиться в поганому стані або лущиться, погано зчеплені залишки необхідно видалити хімічним або механічним зачищенням.
• Перевірити сумісність з попередньою фарбою.
• Очистити залишки масла або жиру.
• Повністю відшліфувати стару фарбу.

МОЖЛИВІ СПОСОБИ НАНЕСЕННЯ

Звичайно ґрунтовка **Epoxi sellador incoloro 40% sólidos** наносять пензлем, валиком або пістолетом.

БЕЗПЕКА

Для безпечного застосування зверніться до діючого паспорту безпеки (розділ 8.2). Не підходить для використання дітьми. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не кусати пофарбовані поверхні.

ВІДХОДИ

Вжити всіх необхідних заходів, щоб максимально уникнути утворення відходів. Аналізуйте можливі методи утилізації чи переробки відповідно до чинного місцевого національного законодавства. Не зливати в каналізацію або навколишнє середовище. Утилізуйте в уповноваженому звалищі для сміття або через уповноваженого менеджера по утилізації відходів. З відходами необхідно поводитися, зберігати і утилізувати відповідно до чинних національних законів.

ЗБЕРІГАННЯ

Див. Умови зберігання, зазначені в розділі 7.2 чинного паспорта безпеки. Оберігайте ємності від екстремальних температур, прямих сонячних променів і морозу. Максимальний рекомендований термін зберігання:: 24 місяці з моменту виготовлення в оригінальній тарі, ідеально закритій, під кришкою та при температурі від 5 ° до 35 ° C

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Ця інформація і, зокрема, рекомендації щодо застосування та кінцевого використання продукту, надані відповідально на основі поточних знань і досвіду Pinturas Isaval щодо продуктів при правильному зберіганні, поводженні і застосуванні в певних ситуаціях. в нормальному стані протягом терміну його корисного використання відповідно до рекомендацій Pinturas Isaval. На практиці можливі відмінності в матеріалах, підтримки і реальних умовах в місці застосування такі, що ніяка гарантія не може бути виведена з інформації в цьому документі, або з будь-яких інших письмових рекомендацій, або з будь-яких пропонованих порад. з точки зору маркетингу або придатності для певних цілей, або будь-яких зобов'язань за межами будь-яких правових відносин, які можуть існувати. Користувач продукції повинен провести випробування, щоб переконатися в її придатності для передбачуваного використання. Pinturas Isaval залишає за собою право змінювати властивості своєї продукції. Права власності третіх осіб повинні дотримуватися. Всі замовлення приймаються відповідно до наших поточних Загальних умов продажу і поставки. Користувачі повинні знати і використовувати останню і оновлену версію локальних таблиць даних про продукти, копія яких буде відправлена будь-кому, хто їх запросить, або її також можна отримати на сторінці «www.Isaval.es» Всі дані в цьому листі засновані на лабораторних випробуваннях. Заходи, що вживаються на місці, можуть відрізнятися в залежності від обставин, що не залежать від нас

C/ Velluters, Parcela 2-14 · Pol. Ind. Casanova · 46394, Ribarroja del Turia · Valencia - España
+34 96 164 00 01 +34 96 164 00 02 isaval@isaval.es